


# CO-PRO CEMENTGEBONDEN EGALISATIEMIDDEL



## TOEPASSING:

Voor het maken van ondergronden voor verlijmingswerkzaamheden, geschikt voor gebruik op:

- cementgebonden dekvloeren en betonvloeren
- tegel- en terrazovloeren
- zak = 8,3 m<sup>2</sup> bij 2 mm laagdikte

## EGALISEERMIDDEL OP BASIS VAN CEMENT VOOR LAAGDIKTES TOT 10 MM

### Productvoordelen

- Zeer goed vloeiend
- Hoge eindsterkte
- Ultra glad

### ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluiser verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De ondergrond voorstrijken met een **Co-pro Universele Primer** alvorens te egaliseren.

### VERWERKING

Giet 6 liter schoon water in een schone aanmaakuip. Meng er 25 kg **Co-pro Cementgebonden Egalisatiemiddel** 2 minuten mechanisch doorheen, met een geschikte elektrische roermachine tot het mengsel klontvrij is. Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en verdelen met een vlakspaan of rakel.

### TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	zak 25 kg
Houdbaarheid:	in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Waterhoeveelheid:	6,0 ltr. per 25 kg zak
Kleur:	grijs
Verbruik:	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> per mm
Verwerkingstijd*:	ca. 25 minuten
Beloopbaar*:	na 2-3 uur
Belegbaar*:	na ca. 24 uur tot 3 mm laagdikte bij grotere laagdiktes 48-72 uur
Temperatuurbestendigheid:	- na uitharding: tot max. +50°C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming - voor transport: -20°C tot +50°C - voor opslag: 0°C tot +50°C
Bestendigheid:	zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte

\* De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23°C / 50% RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

ALLES VOOR JE VLOER!



Artikelnummer  
**4893951811**



8 717003 325772 >

Scan deze QR  
voor meer info.



### **BELANGRIJK**

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Bij te snelle wateronttrekking (verwarmde ruimte of sterk zuigende ondergronden) is er gevaar voor scheurvorming! Bescherm de egaliseerlaag tegen te snelle droging en bedek deze indien mogelijk binnen 14 dagen met vloerbedekking.
- Niet gebruiken als dekvloer of eindvloer.
- Aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken.
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.
- Breng een laag van minimaal 2 mm aan bij niet-zuigende ondergronden.

### **PRODUCTVEILIGHEID**

Verminderd chromaatgehalte. Bevat cement. Geeft een sterk alkalische reactie met vocht, bescherm daarom uw ogen en huid. In geval van contact met de ogen tevens een arts raadplegen. Het risico dat er op middellange of lange termijn aanzienlijke hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht komen, is verwaarloosbaar. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden.

Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden.

### **AFVALVERWERKING**

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.

ALLES VOOR JE VLOER!

