CO-PRO UNIVERSEEL STOFARM EGALISATIEMIDDEL

U

TOEPASSING:

Voor het maken van ondergronden en voor verlijmingswerkzaamheden.
Geschikt voor gebruik op:

- Anhydriet- zandcement dekvloeren en betonvloeren
- Spaanplaat en OSB platen (max. 3 mm laagdikte)
- Tegel- en terrazovloeren
- Gietasfalt tot 10 mm dikte (min. 2 mm laagdikte)
- Ondergronden met oude egalisatie- en/of lijmresten

Zak = 8.3 m^2 bij 2 mm laagdikte

Door zijn hoge eindsterkte kan **Co-pro Universeel Stofarm Egalisatiemiddel** ook gebruikt worden onder parket en als eindvloer mits afgewerkt met een geschikte vloercoating.

ALLES VOOR JE **VLOER!**

CO PRO

STOFARM EGALISEERMIDDEL
OP BASIS VAN CEMENT
VOOR LAAGDIKTES TOT 20 MM

Productvoordelen

- Stofarm egaliseren
- Voor anhydriet en cement gebonden vloeren
- Egaliseert van 0,5 - 20 mm in één arbeidsgang
- Verbeterd vloeigedrag
- Geschikt voor industrieel gebruik
- Zeer emissiearm
- Belegbaar met parket

ONDERGRONDVOORBEREIDING
De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer) res. ATV DIN 18 356 (leg- en onderhoudinstructies). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Eventueel cementsluier verwijderen met een daarvoor geschikte machine. Anhydrietvloeren altijd schuren en stofzuigen. Dichte, gladde oppervlakken, zoals tegelvloeren grondig reinigen en opschuren. De ondergrond voorstrijken met **Co-pro Universele Primer** alvorens te egaliseren.

VERWERKING
Giet 6,5-7 liter schoon water in een schone aanmaakkuip.
Meng er 25 kg **Co-pro Universeel Stofarm Egalisatiemiddel** 2 minuten mechanisch doorheen met een geschikte elektrische roermachine tot het mengsel klontvrij is.
Het gemengde materiaal op de ondergrond gieten en verdelen met een vlakspaan of rakel.
Bij laagdiktes van meer dan 10 mm tot 20 mm dient er 30% gevuurdroogd kwartszand (0 - 2 mm) te worden toegevoegd aan het mengsel.

Artikelnummer
4894951811

8 717003 325789 >

Scan deze QR
voor meer info.

>>

TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	zak 25 kg
Houdbaarheid:	in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren
Waterhoeveelheid:	6,5-7 ltr. per 25 kg zak
Kleur:	grijs
Verbruik:	ca. 1,5 kg/m² per mm
Verwerkingstijd*:	ca. 30 minuten
Beloopbaar*:	na ca. 2 uur
Belegbaar*:	- na ca. 12 uur tot 5 mm laagdikte bij vloerbedekking - bij laagdiktes van 5 mm - 20 mm na 24-48 uur - na ca. 24 uur tot 5 mm laagdikte bij parket - bij laagdiktes van 5 mm - 20 mm na 48 uur
Temperatuurbestendigheid:	- na uitharding: tot max. +50°C, geschikt voor vloeren met vloerverwarming - voor transport: -20°C tot +50°C - voor opslag: 0°C tot +50°C
Bestendigheid:	zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529 vanaf 1 mm laagdikte

** De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23°C / 50% RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.*

BELANGRIJK

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Als het oppervlak na het aanbrengen van het egaliseermiddel langere tijd onbedekt blijft, kan dit scheurvorming veroorzaken. Daarom dienen geëgaliseerde oppervlakken zo snel mogelijk te worden bedekt met vloerbedekking.
- Breng een laagdikte aan van minimaal 2 mm op mastiek asfalt en niet-zuigende ondergronden.
- Breng geen hogere laagdikte aan dan 5 mm op mastiek asfalt.
- Minimale laagdikte onder houten vloeren: 2 mm.
- Niet gebruiken als dekvloer.
- Aangebroken verpakking zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken.
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Niet buiten of op vochtige plaatsen gebruiken.

PRODUCTVEILIGHEID

Verminderd chromaatgehalte. Bevat cement. Geeft een sterk alkalische reactie met vocht, bescherm daarom uw ogen en huid. In geval van contact met de ogen tevens een arts raadplegen. Het risico dat er op middellange of lange termijn aanzienlijke hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht komen, is verwaarloosbaar. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden.
Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad.
Buiten bereik van kinderen houden.

AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.