

# CO-PRO PVC LIJM VEZEL VERSTERKT

ALLES VOOR JE VLOER!



by **COTAP**  
[www.co-pro.nl](http://www.co-pro.nl)  
Cotap B.V.  
Postbus 23  
NL - 8280 AA Genemuiden  
T +31 (0)38 385 1500



- Verlijmen van grote tegels en stroken
- Voor homogeen en heterogeen PVC
- Dispersielijm
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zeer korte wachttijd

# 14 kg

## CO-PRO PVC LIJM

Vezelversterkte lijm PVC-stroken en -tegels, vinyl en rubber tot 2 mm laagdikte.

## TOEPASSING

Co-pro PVC-lijm vezel versterkt is een oplosmiddelvrije en zeer emissie-arme dispersielijm. De lijm is speciaal geschikt voor het verlijmen van PVC, grote PVC-stroken en -tegels, vinyl en rubber bedekkingen tot 2 mm dikte. Voor toepassing op zuigende cementgebonden ondergronden.

## PRODUCTVOORDELEN

- Uitermate geschikt voor het verlijmen van grote tegels en stroken
- Voor homogeen en heterogeen PVC
- Dispersielijm
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zeer korte wachttijd

## ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Na mechanische voorbehandeling zoals schuren en stofzuigen, de ondergrond voorbehandelen met de Co-pro universele primer zodat deze legklaar is.

## VERWERKING

De lijm met een A2 lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Een wachttijd aanhouden die aangepast is aan de applicatiemethode, aanbrenghoeveelheid, omstandigheden, absorptie ondergrond en vloerbedekking. Geen groter oppervlak inlijmen dan binnen de opentijd/inlegtijd kan worden afgewerkt.

Lijm met A2 lijmkam, afhankelijk van de soort vloerbedekking, gelijkmatig opbrengen. Telkens slechts een zodanig oppervlak insmeren, dat continu een natte hechting van de achterzijde kan worden uitgevoerd. Vloerbedekking na korte uitdamp/wachttijd zonder luchtinsluitingen in het verse lijmbed leggen. De te lijmen vloerbedekking moet spanningsvrij zijn en vlak

liggen, eindstukken en niet-vlakliggende vloerbedekkingsranden eventueel terug buigen, anders verzwaren. Zorgvuldig aanwrijven en aanwalsen. Naadvorming vermijden. Na 20 minuten meteen meervoudige stalen wals nogmaals stevig aanwalsen. Bij rol producten de voegafdichting resp. de lasverbinding niet eerder dan 24 uur na het leggen uitvoeren.

## BELANGRIJK

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15 °C, de luchttemperatuur hoger is dan 18 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75 %. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- De vloerbedekking vooral in de uithardingsfase beschermen tegen direct zonlicht en sterkere vochtinwerking (bijv. basisreiniging).
- Indien zich eventueel vel van opgedroogde lijm heeft gevormd, deze verwijderen en niet er doorheen roeren
- Geopende emmers zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Verse lijmvlakken direct proberen te verwijderen met water

## TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking: Emmer 14 kg  
Houdbaarheid: In gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren.  
Kleur: Wit  
Verbruik: ca. 200-250 g/m<sup>2</sup>  
Wachttijd\*: ca. 5-25 minuten bij PVC  
ca. 5-15 minuten bij rubber  
Beloopbaar\* na ca. 24 uur  
Uithardingstijd\* ca. 72 uur

Bestendigheid: Zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529  
Temperatuurbestendigheid:  
- na uitharding: tot +50 °C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming  
- tijdens transport: +5 °C tot +50 °C  
- tijdens opslag: +10 °C tot +30 °C

*\*De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23 °C / 50 % RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.*

## PRODUCTVEILIGHEID

Co-pro PVC-lijm vezel versterkt is oplosmiddelvrij. Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden. In geval van contact met de ogen of de huid onmiddellijk afspoelen met veel water. Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad. Buiten bereik van kinderen houden.

## AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.